Gerd Seitz
Fürs Handwerk die Nr. 1

# Technisches Datenblatt

## Voranstrich/Tiefgrund für Flüssigfolie
## Art.-Nr.: 994414/994415

## Produktinformation

| | |
|---|---|
| **Produktbeschreibung** | Lösungsmittelfreie Grundierung auf Styrol-Butadien-Basis. |
| **Anwendung** | Als Haftvermittler auf allen mineralischen zementgebundenen Untergründen.<br><br>**Eigenschaften:**<br>• Lösungsmittelfreie Grundierung für saugende und wenig saugende Untergründe<br>• Schützt Dünnbettmörtel und Nivellierspachtelmassen vor zu schnellem Wasserentzug<br>• verlängert die offene Zeit<br>• verbessert die Haftung und ver-meidet die Bildung von Schwundrissen bei Beschichtungen |

## Verarbeitung

| | |
|---|---|
| **Vorbereitung des Untergrundes** | Der Untergrund muss fest, eben und tragfähig sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Zementestriche dürfen höchstens einen Feuchtegehalt von 2,0CM% (beheizt 1,8 CM%) aufweisen. |
| **Verarbeitung** | Das Produkt vor Gebrauch gut umrühren und mit Bürste oder Quast gleichmäßig aufbringen. Nach dem Ablüften kann die Beschichtung aufgebracht werden. |
| **Hinweis für Folgearbeiten** | Nach dem Trocknen des Voranstrichs können vorgesehene Produkte aufgebracht werden. |

Gerd Seitz GmbH
Hesselbergstr. 19
91602 Dürrwangen

Tel.: +49 (0) 9856 - 97 11 0
Fax: +49 (0) 9856 - 97 11 20
Mail: info@gerd-seitz.de
**www.gerd-seitz.de**

Gerd Seitz
Fürs Handwerk die Nr. 1

# Technisches Datenblatt

## Voranstrich/Tiefgrund für Flüssigfolie
## Art.-Nr.: 994414/994415

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| **Dichte** | 1 g/cm³ |
| **Farbton** | milchigblau |
| **Lieferform** | 5 kg / 10 kg |
| **pH-Wert** | 9 |
| **Verarbeitung** | mit Bürste oder Quast aufbringen |
| **Verarbeitungstemperatur** | +5°C bis +25°C |
| **Verbrauch** | ca. 100 bis 250 g/m²<br>Abhängig von der Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes. |
| **Reinigung der Arbeitsgeräte** | Werkzeug und verschmutzte Stellen sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. |
| **Trocknung** | Ist abhängig von Temperatur, Luftfeuchte und Saugfähig-keit des Untergrundes. Bei +20°C und 50% relativer Luft-feuchtigkeit 2 Stunden. |
| **Lagerung** | Bei kühler und frostfreier Lagerung in originalverschlossenen Gebinde 12 Monate. |

| | |
|---|---|
| **Gefahrenhinweise** | Kein Gefahrstoff im Sinne der Gefahrstoffverordnung. |
| **Entsorgung** | Restentleerte Gebinde können durch den Grünen Punkt über das Duale System Deutschland entsorgt werden. |

**Weitere Angaben sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.**

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und kein Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Gerd Seitz GmbH
Hesselbergstr. 19
91602 Dürrwangen

Tel.: +49 (0) 9856 - 97 11 0
Fax: +49 (0) 9856 - 97 11 20
Mail: info@gerd-seitz.de
**www.gerd-seitz.de**