

Technisches Datenblatt

Rissfarbe faserarmiert
Art.-Nr.: 994428

Produktinformation

Produktbeschreibung

Rissarmierender Voranstrich auf Silikonharzbasis.

Anwendung

Voranstrich, auf mineralischem Untergrund wie Putz, Beton, Mauerwerk, Kalksandstein sowie Altanstriche von Dispersions- und Mineralfarben. Zur Überarbeitung von Haarrissen und Oberflächenspannungsrissen.

Eigenschaften:

- hervorragend rissarmierend, spannungsarm, wasserdampfdurchlässig und wasserabweisend
- alkaliresistent, wasserverdünnbar, umweltfreundlich
- wirkt rissarmierend im Bereich von kleineren bis mittleren, ruhenden Haarrissen bzw. Schwindrissen (die nicht auf Konstruktions- oder bautechnische Fehler zurückzuführen sind)
- verbindet die positiven Eigenschaften von Dispersionsfarben und Silikatfarben

Verarbeitung

Vorbereitung des Untergrundes

Dieser muss trocken und fest sein, lose Teile entfernen. Neuputz, leicht verwitterter Altputz, kroidender Altanstrich hochdruckreinigen und 1 mal mit HAERING - Unisil®-Grund -W- D 2450 -LF- einlassen. Stark verwitterte Altputze hochdruckreinigen und 2 mal mit Unisil®-Grund -W- D 2450 einlassen. Nicht kroidende Dispersionsputze und Dispersionsfarbenanstriche nur reinigen (siehe auch TM-Untergrundvorbehandlung).

Verarbeitung

Verarbeitungstemperatur: Während der Verarbeitung und Trocknung darf die Temperatur der Luft, der Fassadenfarbe und des Untergrundes nicht unter + 5 °C absinken.
Verarbeitung: Mit Farbwalze oder Streichbürste. Unverdünt oder mit max. 5 % Wasser verdünnen.

Technisches Datenblatt

Rissfarbe faserverarmt
Art.-Nr.: 994428

Technische Daten

Zusammensetzung	Silikonharz - Polymer – Dispersion. Titandioxid und spezielle mineralische Füllstoff-Kombination, Faser.
Verdünnung	Wasser, max. 5 %
Glanzgrad	Matt, Kalkfarbeneffekt
Dichte	ca. 1,6 g / cm ³
Farbton	Weiß
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter + 5 °C
Verbrauch	ca. 200 - 300 g /m ² , je Anstrich und Untergrund
Trocknung	ca. 12 h bei 20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte
Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser
Lagerung	Kühl, trocken, frostfrei. Lagerstabilität im gut verschlossenen Original-Gebinde 12 Monate.
Produkt-Code	M - SF 01
EU-Grenzwert für dieses Produkt	Kategorie: c (Wb): 40 g/l (2010) Dieses Produkt enthält < 40 g/l VOC

Gefahrenhinweise	Gefahrstoffverordnung entfällt
Angaben zum Transport	Kein Gefahrgut
Entsorgung	Nur restentleerte Verpackung zum Recycling geben. Information ggf. vom örtlichen Entsorger einholen.

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen geben, entsprechen dem derzeitigen Kenntnisstand in Wissenschaft und Praxis. Sie sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die dem technischen Fortschritt und der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

Gerd Seitz GmbH
Hesselbergstr. 19
91602 Dürrwangen

Tel.: +49 (0) 9856 - 97 11 0
Fax: +49 (0) 9856 - 97 11 20
Mail: info@gerd-seitz.de
www.gerd-seitz.de